

Enkolan

	Enkolan warstwa uszczelniająca 1K LF	Enkolan warstwa pośrednia 1K LF	Enkolan warstwa zamykająca 1K LF
Baza:	Poliuretan	Poliuretan	Poliuretan
Gęstość:	1,3 g/cm ³ (20°C)	1,4 g/cm ³ (20°C)	1,1 g/cm ³ (20°C)
Lepkość:	6000 mPas/20°C	8000 mPas/20°C	3000 mPas/20°C
Czas schnięcia:	Ok. 1 h (20°C i 60% wilgotności powietrza)	Ok. 1 h (20°C i 60% wilgotności powietrza)	Ok. 1 h (20°C i 60% wilgotności powietrza)
Kolor:	szary	szary	szary
Czas przechowywania:	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
Forma dostawy:	12,5 kg	12,5 kg	3,0 kg
Zużycie:	3.0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	200-400 g/m ²
Sposób nakładania:	przy pomocy wałka	Przy pomocy wałka, pacy lub kielni zębatej	Wałka welurowego lub kielni zębatej