

Enke-Contact

Baza:	Polimer MS
Forma dostawy:	425 g tuba PE, 20 tub/karton
Konsystencja:	Pasta stała
Utwardzenie (23°C/55% rLF):	2 mm warstwa 24 h
Dopuszczalne rozciągnięcie:	±20%
Temperatura stosowania:	min. 5°C, max. 40°C
Odporność:	-40°C do +100°C w stanie utwardzonym